

## CB Chape

**PRODUCT** CB Chape is een in Nederland geproduceerd bindmiddel.

**PRODUCTIEPLAATS** Wanssum

**TOEPASSING** CB Chape is specifiek ontwikkeld voor ongewapende cementdekvloeren. Het bindmiddel is tevens toepasbaar bij de productie van ongewapende stelspecie en ongewapende stampbeton.

**PRODUCENT** Cementbouw Mineralen BV

### EIGENSCHAPPEN

Druksterkte na 2 dagen	15	N/mm <sup>2</sup>
Druksterkte na 7 dagen	28	N/mm <sup>2</sup>
Druksterkte na 28 dagen	38	N/mm <sup>2</sup>
Begin binding	220	min
Einde binding	260	min
Vormhoudendheid (Le Chatelier)	3,0	mm
Stortgewicht	900-1000	kg/m <sup>3</sup>
Kleur	Grijs	

**VERWERKING** In een geschikte menginstallatie wordt CB Chape samen met toeslagmateriaal en water verwerkt tot een homogene massa.

**LEVERING** CB Chape wordt geleverd in bulk per siloauto. Bij bestellingen geplaatst op werkdagen vóór 12.00 uur wordt op de volgende werkdag geleverd.

**KWALITEITS-CONTROLE** Controles op de kwaliteit van CB Chape geschieden in het laboratorium van Cementbouw Mineralen in Wanssum.